

ALPHA REZISTO MAT

Estrema resistenza alle macchie e facilità di pulizia.



Idropittura opaca lavabile per impiego su muri interni. Smacchiabile* senza danni alla finitura.

* vedi tabella 1.0



Tecnologia "scudo" a protezione dalle macchie su pareti interne tinteggiate. Repellente, non consente alle sostanze liquide idrosolubili di penetrare e rovinare la finitura.

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| Viscosità: | Brookfield 18000 ÷ 22000 cps | |
| Massa volumica (densità): | 1,43 ± 0,05 kg/dm ³ | |
| pH: | 7 - 9 | |
| Contenuto solido: | 50 ± 2% in volume; 63 ± 2% in peso | |
| Essiccazione a 23°C / 65% U.R.: | Secco al tatto: 1 - 2 ore | |
| Sovrapplicazione: | Dopo 3 - 4 ore | |
| Colorazione: | Unicamente con il sistema tintometrico Acomix di Akzo Nobel impiegando le basi W05, M15 e N00 | |
| Confezioni: | 1 - 5 e 10 l | |
| Valore limite UE per il contenuto COV: | Cat. A/a: 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 9 g/l di COV | |
| Valori fisici secondo EN 13300 | | |
| Brillantezza: | G ₃ Opaco | ≤ 10 G.U. 85°; 3 G.U. 85° |
| Spessore del film secco: | E ₂ | 50 µm |
| Granulometria: | S ₁ Fine | < 100 µm |
| Potere coprente: | Classe 1 | ≥ 99,5% con resa 7 m ² /l |
| Abrasione a umido: | Classe 1 | < 5 µm dopo 200 cicli |

TABELLA 1.0

| PER ELIMINARE LE MACCHIE IN MODO EFFICACE È NECESSARIO RISPETTARE I TEMPI SOTTO INDICATI. PER FACILITARE LA PULIZIA DELLE SUPERFICI TINTEGGIATE SI RACCOMANDA L'IMPIEGO DI SPUGNE MORBIDE E DI ACQUA MISCELATA CON IL DETERGENTE POLYFILLA PRO S600 NEL RAPPORTO 5 L DI ACQUA 35 ML DI DETERGENTE O CON DETERGENTI NEUTRI. EVITARE L'USO DI STRACCI O PANNI ABRASIVI E DETERGENTI CONTENENTI ALCOOL O SOLVENTI DI QUALUNQUE TIPO. | | | |
|---|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| SOSTANZA | RIMOZIONE ENTRO 5 MINUTI | RIMOZIONE ENTRO 1 ORA | RIMOZIONE ENTRO 24 ORE |
| THÈ | RIMOSSO | RIMOSSO | RIMOSSO |
| BEVANDA A BASE DI COLA | RIMOSSA | RIMOSSA | RIMOSSA |
| SUCCO DI FRUTTA* | RIMOSSO | RIMOSSO | RIMOSSO |
| SALSA DI SOIA | RIMOSSA | RIMOSSA | RIMOSSA |
| KETCHUP | RIMOSSO | LEGGERMENTE VISIBILE | LEGGERMENTE VISIBILE |
| SALSA DI POMODORO | RIMOSSA | LEGGERMENTE VISIBILE | LEGGERMENTE VISIBILE |
| PENNARELLI PER BAMBINI* | RIMOSSI | RIMOSSI | RIMOSSI |
| VINO ROSSO** | LEGGERMENTE VISIBILE | LEGGERMENTE VISIBILE | VISIBILE |
| CAFFÈ** | RIMOSSO | LEGGERMENTE VISIBILE | VISIBILE |
| CREME SPALMABILI | RIMOSSE | LEGGERMENTE VISIBILI | VISIBILI |

Rimuovere l'eccedenza delle varie sostanze con un panno di carta prima di utilizzare la spugna con acqua e detergente.

* Alcune tipologie di pennarelli e succhi di frutta colorati, potrebbero non garantire la totale eliminazione della macchia.

**Le macchie generate da caffè e vino rosso possono essere particolarmente difficili da rimuovere. L'intervento di pulizia eseguito in tempi molto rapidi favorisce una migliore rimozione della macchia.

Le macchie generate da sostanze grasse o a base di olii, non possono essere rimosse.

Il prodotto raggiunge le prestazioni ottimali di resistenza alle varie sostanze, solo dopo avere completato il processo di completa polimerizzazione che avviene dopo 7 giorni ad una temperatura di 23°C e 65% di umidità relativa

Il prodotto recupera le sue caratteristiche di resistenza alle macchie, dopo un periodo che può variare tra 3 a 7 giorni dal precedente intervento di pulizia.

APPLICAZIONE

Condizioni ambientali per l'applicazione

Temperatura: 5 - 30°C; Umidità relativa: max 85%
L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni ambientali non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Metodi e strumenti

A pennello solo per profilare, rullo in microfibra da 8-12 mm. e a spruzzo airless.
Applicazione ad airless: Ugello 0,46 – 0,53 mm (0,018 – 0,021 pollici). Pressione: 160 – 180 bar. Al fine di ottenere finiture più uniformi, in particolare quando si applicano colori intensi e/o brillanti, dopo aver distribuito in modo uniforme la pittura, orientare le rullate sfumando verso l'alto.

| | |
|------------------|--|
| Diluizione | Fino a max 10% in volume con acqua. |
| Resa | 13 - 14 m ² /l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e al sistema di applicazione adottato. |
| Pulizia attrezzi | Con acqua subito dopo l'utilizzo. |
| Conservazione | In confezioni ben chiuse, in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo e da fonti di calore. |
| Miscelazione | Con nessun altro prodotto. Eventuali miscelazioni alterano le caratteristiche tecniche e le qualità del prodotto. |

Avvertenze

ALPHA REZISTO MAT va applicato su supporti perfettamente asciutti, stagionati e compatti. Se applicato nel colore bianco o in colori chiari su superfici di colore contrastante, oppure per tinte particolarmente brillanti, per ottenere la totale copertura, occorre applicare preventivamente il fondo coprente ALPHA BL GROND nel colore corrispondente al colore della finitura, diluito massimo al 30% in volume con acqua.

Per la pulizia delle superfici tinteggiate si raccomanda l'impiego di spugne morbide e di acqua miscelata con il detergente POLYFILLA PRO S600 nel rapporto 5 L di acqua 35 ml di detergente o con detergenti neutri. Evitare l'uso di stracci o panni abrasivi e detergenti contenenti alcool o solventi di qualunque tipo.

Il prodotto se applicato in ambienti con elevato tasso di umidità, persistente nel tempo, non garantisce le sue prestazioni di pulibilità.

Operazioni quali carteggiatura, sabbiatura, rimozione con fiamma, ecc., dei vecchi strati di pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Lavorare in ambienti ben ventilati e indossare necessariamente gli idonei mezzi di protezione individuale. Per maggiori informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di sicurezza

SISTEMI DI APPLICAZIONE

| | |
|--------------|--|
| Preparazione | <p><u>Intonaci nuovi con finitura al civile e gesso compatti:</u> Attendere la totale stagionatura; accurata spazzolatura per rimuovere le incoerenze; applicare come fondo una mano di ALPHA BL GROND diluito massimo al 30% in volume con acqua, nel colore corrispondente al colore della finitura</p> <p><u>Intonaci e rasature a gesso irregolari mai tinteggiati:</u> Uniformare le superfici rasandole con POLYFILLA PRO E200 o ALPHA STUCCO, attendere la totale essiccazione e carteggiare per eliminare sbavature ed eccedenze di stucco; applicare come fondo una mano di ALPHA BL GROND diluito massimo al 30% in volume con acqua, nel colore corrispondente al colore della finitura</p> <p><u>Cartongesso nuovo:</u> Stuccare eventuali buchi e irregolarità con POLYFILLA PRO E200, F200, F210 o ALPHA STUCCO; attendere la totale essiccazione e carteggiare per eliminare sbavature ed eccedenze di stucco; applicare come fondo una mano di IMPREGNANTE ALPHATEX SF</p> |
|--------------|--|

diluito al 400% in volume con acqua. Dopo aver atteso la totale essiccazione di IMPREGNANTE ALPHATEX SF, applicare a pennello o rullo una mano preventiva di ALPHA REZISTO MAT diluita al 10% max. in volume con acqua

Vecchie pitture traspiranti di buona qualità o lavabili ben ancorate:

Stuccare eventuali buchi e irregolarità con POLYFILLA PRO E200, F200, F210 o ALPHA STUCCO; attendere la totale essiccazione e carteggiare per eliminare sbavature ed eccedenze di stucco; isolare le stuccature con ALPHA BL GROND diluito massimo al 30% in volume con acqua nel colore corrispondente al colore della finitura

Vecchie pitture a tempera:

Rimozione delle pitture a tempera tramite raschiatura dopo averle preventivamente inumidite; isolare la superficie con IMPREGNANTE ALPHATEX SF diluito 1 : 4 con acqua; uniformare le superfici rasandole con POLYFILLA PRO E200 o ALPHA STUCCO. Applicare a pennello o rullo su tutta la superficie una mano di ALPHA BL GROND diluito massimo al 30% in volume con acqua, nel colore corrispondente al colore della finitura

Finitura

Applicare due mani di ALPHA REZISTO MAT con un intervallo di almeno 3 - 4 ore tra una mano e l'altra

Note

Tutte le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti Vi invitiamo a contattare il ns. Servizio di Assistenza Tecnica. Inoltre, per la corretta preparazione dei supporti e l'applicazione dei prodotti valgono le regole della posa a regola d'arte, così come riportato nel quaderno di Sikkens "La preparazione dei supporti in muratura", che vi invitiamo a consultare.

ARTICOLI

Confezioni

1L, 5L e 10L

Disponibilità colori

Bianco e tinte realizzabili con sistema macchina colorimetrica

Akzo Nobel Coatings SpA Decorative Paints
Via G. Pascoli, 11
28040 Dormelletto (NO)
T +39 0322 401611
F +39 0322 401607

www.sikkens.it
www.sikkenscolore.it
www.sikkensdecor.it
servizio.clienti@akzonobel.com



L'efficacia dei nostri prodotti e sistemi è basata su anni di esperienza pratica e ricerca condotta nei nostri laboratori. Garantiamo che la qualità del lavoro realizzato con i nostri prodotti, soddisfa i requisiti d'idoneità previsti da Akzo Nobel Coatings S.p.A., a condizione che tutte le istruzioni da noi impartite siano correttamente seguite e il lavoro sia stato eseguito secondo perizia e professionalità. Nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato negativamente da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata.
L'acquirente è tenuto a verificare se i prodotti consegnati sono adatti per l'uso previsto. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.